Polywater®

SPY™

LUBRICANTE POLÍMERO DE PELÍCULA FINA

Para aplicaciones más grandes, SPY se puede rociar con un rociador industrial presurizado por aire.

Lubricante Líquido Atomizable para Tirar o Empujar el Cable

DISEÑADO PARA USAR EN:

ELECTRICIDAD

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **REDUCE LA TENSIÓN**
  Reduce la fricción en todo tipo de cables, incluidas las versiones prelubricadas
- **TECNOLOGÍA DE PELÍCULA DELGADA**
  Formulado para adherir y recubrir cables y alambres durante instalaciones largas
- **SIN SUCIEDAD**
  Se seca rápidamente y no deja suciedad al final del lado receptor de la tracción, a diferencia de los lubricantes tradicionales de cera y gel para tracción.
- **FÁCIL DE APLICAR**
  Se puede rociar con un rociador presurizado o un rociador de gatillo manual
- **LISTADO POR UL/ULC**
  Cumple con los estándares de prueba de EE. UU. y Canadá

Aplicación más sencilla

El lubricante Polywater® SPY™ se puede aplicar con atomizador en el ducto o con una toallita humedecida sobre el cable dejando una película fina. Sus componentes químicos exclusivos aplican una película fina a medida que se rocía o se esparce, pero una vez en la superficie del cable o conducto, se espesa para permanecer recubierto. Úselo para una aplicación rápida y fácil sin ensuciar. Excelente para instalaciones de cables subterráneos donde se prefiere la aplicación automática o por aspersión.

NÚMERO DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE	UNIDADES/CAJA
SPY-D20/ WSPY-D20	Dispensador con 20 toallitas Toallitas prehumedecidas de 13 cm x 20 cm (5” x 8”)	12
SPY-35LR/ WSPY-35LR	Botella de 0,95 l (1 qt)	12
SPY-128	Recipiente de 3,8 l (1 gal)	4
SPY-640/ WSPY-640	Cubeta de 18,9 l (5 gal)	1

La W en el número del catálogo indica la versión Winter Grade [Grado de Invierno].

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

- **Compatibilidad con cables:** pasa las pruebas físicas y eléctricas IEEE 1210 en una amplia variedad de materiales de cable. No agrieta por estrés el polietileno. Consulte el boletín técnico para obtener más detalles
- **Pruebas de fricción:** muestra una excelente lubricidad en una variedad de tipos de chaquetas de cable. Utilizando un conducto de PVC, se midieron los siguientes CDF: PVC .11, XLPE .06, LLDPE .07, THHN .08, XHHW .06. Método descrito en “Medición del coeficiente de fricción en la tabla de fricción de Polywater, 2019” [Coefficient of Friction Measurement on Polywater’s Friction Table, 2019]. Valores típicos determinados mediante fuerza normal 2.91 kN/m.
- **Formula:** no contiene ceras y grasas
- **Rango de temperatura de uso:** Polywater SPY: De 20 °C a 120 °C
  Polywater WSPY (Versión para el invierno): de -30 °C a 50 °C

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para su proyecto? **¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS!**
EE.UU. Y Canadá +1-651-430-2270 o support@polywater.com
Europa, Oriente Medio, África del Norte +31 10 2330578 o support@polywater.com
Global +1 651-430-2270 o global@polywater.com

Polywater®
Solutions at work.

© 2020 American Polywater Corporation. Todos los derechos reservados.