

DESCRIPTION

Le produit d'étanchéité à cellules fermées FST[™] garantit un blocage de pression de niveau supérieur dans les environnements les plus hostiles. Il empêche l'eau, le méthane et les autres gaz de pénétrer dans les systèmes électriques. Le produit d'étanchéité FST est durable et facile à mettre en place.

FST se dilate et durcit jusqu'à former un joint semi-permanent, mais qui reste amovible. La mousse se déploie et adhère aux métaux, aux matières plastiques et au béton. Ce produit d'étanchéité est conforme aux configurations de remplissage de câble complexes afin d'empêcher l'humidité, les gaz, la poussière, les insectes et les rongeurs de pénétrer. FST est une solution éprouvée utilisée pour protéger les appareillages électriques, panneaux, colonnes montantes, boîtiers de raccord et compteurs.

Le conditionnement du produit FST MINI est conçu pour un conduit de 50 mm (2 po) ou moins.

ESSAI DE PRESSION HYDROSTATIQUE

Le produit d'étanchéité FST est excellent pour bloquer l'eau. Pour permettre d'évaluer l'imperméabilité, le produit est installé dans un conduit conformément aux procédures normalisées en formant un bouchon de 50 mm (2 po). De l'eau est ajoutée au système, puis pressurisée de manière à créer une « charge d'eau ». Le joint est déclaré conforme si aucune fuite n'est observée.

| CONDUIT | CONDITION D'ESSAI | RÉSULTAT |
|-----------------------------|----------------------------|----------|
| PVC 25 mm (1 po) | 2,0 bar pendant 24 heures | Conforme |
| PVC 37,5 mm (1,5 po) | 2,0 bar pendant 24 heures | Conforme |
| PVC 50 mm (2 po) | 2,0 bar pendant, 24 heures | Conforme |
| Acier 50 mm (2 po) | 2,0 bar pendant 24 heures | Conforme |
| Acier 50 mm (2 po) | 2,0 bar pendant 24 heures | Conforme |
| Fibre de verre 50 mm (2 po) | 2,0 bar pendant 24 heures | Conforme |

Un rapport complet avec des configurations supplémentaires est disponible sur demande.



Le conditionnement pratique du FST crée un joint fiable.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Fiable : supporte une pression hydrostatique de 6,7 m en continu et des surpressions de 20 m
- Polyvalent : permet d'étanchéfier plusieurs conduits de tailles et de configurations de remplissage de câble différentes
- Compatible : utilisable avec une large gamme de matériaux de câbles et de conduits
- Pénétrable : la mousse durcie est semi-permanente et peut être retirée

NORMES

Crée un joint étanche à l'eau et au gaz.

Conforme aux articles du Code électrique national NEC et CEC relatifs aux joints des chemins de câbles

Conforme au Code national de sécurité électrique NESC pour les infiltrations extérieures

Conforme aux normes DIN pour l'étanchéité des conduits

Conforme aux normes de l'ITU et de la TIA pour l'étanchéité des conduits de communication

HOMOLOGATIONS

Classé UL Fichier R39313

Caractéristiques de combustion des surfaces de calfeutrage et d'étanchéité appliquées aux panneaux de ciment renforcé inorganique + Propagation des flammes 30 + Propagation des fumées 160

Certifié NSF

Composés non alimentaires S2



Certified to NSF/ANSI 61

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES COMPOSANTS

Le produit d'étanchéité FST se compose d'une mousse d'uréthane en deux parties. Les parties liquides A et B sont formulées de manière à être mélangées selon un rapport 1/1 à l'aide de la cartouche à deux compartiments et de la buse de mélange (fournis).

| PROPRIÉTÉ | PARTIE A | PARTIE B |
|--------------------|------------------|------------------|
| Couleur | Ambre | Transparent |
| Forme et viscosité | Liquide, 250 cps | Liquide, 650 cps |
| COV | 0 g/l | 0 g/l |
| Densité relative | 1,2 | 1,1 |

PROPRIÉTÉS DE LA RESINE DURCIE

Le produit d'étanchéité FST durcit pour former une mousse solide à cellules fermées.

| PROPRIÉTÉ | RÉSULTAT |
|--|---|
| Aspect | Couleur jaune clair, petites cellules uniformes |
| Pourcentage de cellules fermées | 98 % |
| Masse volumique | 0,1 g/cm ³ |
| Absorption d'humidité (ASTM D2842) | < 4 % |
| Valeur R (ASTM C518) | 3,51°F·ft ² ·h/BTU par 1 pouce 0,62°C·m ² ·K/W par 25 mm |
| Résistance à la compression (ASTM D1621) | 1,00 N/mm ² |
| Résistance à la traction (ASTM D1623) | 0,83 N/mm ² |
| Résistance du joint à l'eau | 20 m intermittent 6,7 m continu |
| Résistance du joint à l'air | > 0,3 bar |

RÉSISTANCE DU JOINT À L'AIR ET AU GAZ

Le produit d'étanchéité FST assure l'isolation contre les gaz émanant des regards de maintenance. La résistance du joint a été soumise à l'essai en appliquant le produit FST conformément aux instructions normalisées. Le conduit a ensuite été pressurisé avec de l'air et de l'hélium. L'hélium remplace le méthane car sa taille moléculaire est moitié moindre.

| CONDITION | RÉSULTAT |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Air, 1,4 bar pendant 168 heures | Conforme (étanchéité maintenue) |

COMPATIBILITÉ AVEC DES CÂBLES

Le produit d'étanchéité FST est compatible avec les matériaux de gaines de câbles courants. La mousse durcie forme un solide inerte qui n'affecte pas les composants des câbles. Il ne modifie pas les propriétés physiques ou électriques des câbles, d'après les essais de traction/allongement et de résistivité volumique effectués.

| MATÉRIAU SEMI-CONDUCTEUR | RÉSISTIVITÉ VOLUMIQUE (EXPOSITION PENDANT 42 JOURS) |
|--------------------------|---|
| TR-XLPE | Conforme (stabilité confirmée) |
| EPR | Conforme (stabilité confirmée) |

| GAINE DE CÂBLE | TRACTION | ALLONGEMENT |
|----------------|-----------------|-----------------|
| PVC | Contrôle > 99 % | Contrôle > 93 % |
| XLPE | Contrôle > 96 % | Contrôle > 91 % |

Essai effectué selon la norme IEEE 1210. Rapport complet disponible sur demande.

RÉSISTANCE AU FEU

Répond aux critères de résistance au feu UL 94 HBF. S'éteint automatiquement lorsqu'il est exposé à une flamme pendant 1 minute.

RÉSISTANCE AUX CONDITIONS ENVIRONNANTES

Le produit d'étanchéité FST résiste aux conditions rigoureuses caractéristiques des environnements de conduits.

Plage de températures opérationnelle en cours de service

-30 °C à 95 °C en continu
-40 °C à 120 °C en crête

Le produit d'étanchéité FST ne perd pas sa fonction lorsqu'il est exposé en plein soleil. Après réaction, la mousse exposée aux UV jaunit. Cette décoloration n'affecte pas les performances. Cette décoloration n'affecte pas les performances et le joint en mousse conserve sa dureté et ses propriétés d'imperméabilité dans le conduit.

Le produit d'étanchéité en mousse peut être protégé par une peinture résistante aux intempéries. Les produits à base d'uréthane et de résine époxy fonctionnent bien.

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Le produit d'étanchéité FST résiste aux substances chimiques telles que l'essence, les huiles, les acides et bases dilués, ainsi qu'à la plupart des hydrocarbures insaturés.

Le produit FST durci a été immergé dans une substance chimique pendant 45 jours conformément à la norme ASTM C267. La variation de poids est consignée.

| EXPOSITION CHIMIQUE | Δ POIDS (%) | RESULTAT |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| Hydroxyde de sodium (1N) | 0,80 | Résistant |
| Acide chlorhydrique (1N) | 1,88 | Résistant |
| Acide sulfurique (1N) | 1,00 | Résistant |
| Peroxyde d'hydrogène (30 %) | 1,57 | Résistant |
| Huile diélectrique | 0,48 | Résistant |
| Huile minérale | 0,35 | Résistant |
| Essence | 0,18 | Résistant |

APPLICATION

Kit pour usage direct sur le terrain

Le kit de produit d'étanchéité FST comprend tous les matériaux nécessaires à l'installation d'un système d'étanchéité complet de conduit.

Longueur du joint (profondeur)

Il est très important de créer un joint de longueur adéquate en utilisant et en espaçant correctement les bandes de barrage. Un bouchon de 50 mm est conforme aux recommandations de performances.

Température d'application

La plage de températures de fonctionnement du produit d'étanchéité Polywater FST s'étend de 2 à 35 °C (35 à 95 °F).

Eau dans le conduit

Le produit d'étanchéité FST durcit et scelle le conduit en présence de petites quantités d'eau. Il convient que cette eau ne s'écoule pas et qu'elle soit relativement propre. La mousse FST incorporera l'eau durant la phase de durcissement. Toutefois, une quantité d'eau excessive entraîne un affaiblissement du joint.

Pour obtenir des informations d'installation complètes, consulter les [instructions d'utilisation](#) du [FST MINI](#).

DISSUASIF POUR RONGEURS

FTS contient un produit de dissuasion contre les rongeurs. Un test sur les rongeurs a été effectué en utilisant une barrière de 16 mm (5/8 po) de mousse FST. FST a empêché l'entrée de rongeurs pendant 24 heures. Détails disponibles sur demande.

VITESSE DE DURCISSEMENT

Le produit d'étanchéité FST peut être utilisé à des températures descendant jusqu'à 4 °C. À basse température, la réaction est plus lente, mais le produit d'étanchéité mousse et durcit complètement avec le temps. Par temps froid, les composants du produit d'étanchéité deviennent plus visqueux et coulent plus lentement dans la buse de mélange. Les temps de durcissement sont les suivants :

| TEMPS DE RÉACTION | 4 °C | 21 °C |
|---|-----------------|---------------|
| Expansion complète de la mousse | 8 à 9 minutes | 4 à 5 minutes |
| Formation d'une peau dure et non collante | 15 à 18 minutes | 7 à 9 minutes |

Pour réduire le temps de durcissement par temps froid chauffer les cartouches de produit d'étanchéité FST avant utilisation.

NETTOYAGE

Les matières n'ayant pas réagi peuvent être éliminées sur les surfaces avec une lingette imbibée de solvant tel que le nettoyant/dégraissant Type HP™ de Polywater. La partie A de la résine, de couleur ambre, entre en réaction avec l'eau si les surfaces sont nettoyées à l'aide une solution d'eau savonneuse. Une fois la réaction terminée, la mousse présente une forte adhérence et peut être grattée ou découpée de la surface.

RÉINTRODUCTIBILITÉ ET RETRAIT

Il est possible de retirer mécaniquement le produit d'étanchéité FST en appliquant une certaine force. Percer des orifices dans le joint au moyen d'un long tournevis. À l'aide d'un marteau, enfoncer le tournevis dans la mousse, le faire pivoter pour agrandir la cavité puis le retirer. Une fois la résistance de la mousse affaiblie, celle-ci peut être enlevée, et le câble doit être libéré.

DÉPANNAGE

Une fois qu'une peau s'est formée, la mousse peut être inspectée visuellement afin de déterminer si le joint a complètement rempli le vide. Une fois le produit d'étanchéité durci, il est possible d'utiliser la tige de positionnement ou un tournevis pour vérifier l'absence de vides dans le joint fini.

ENTREPOSAGE ET MANIPULATION

Conserver les récipients au frais, au sec et à l'abri de la lumière du soleil. Laisser les cartouches dans leur pochette de protection en aluminium jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être utilisées ou réutilisées.

La durée de conservation du produit est de 15 mois. La bombe peut être utilisée pendant un mois après ouverture.

SÉCURITÉ

Le produit d'étanchéité FST se compose d'une mousse d'uréthane constituée de deux réactifs chimiques. Les polyuréthanes sont couramment employés dans le secteur de la construction depuis de nombreuses années. Certaines personnes peuvent être sensibles aux composants de la résine n'ayant pas réagi. Il faut prendre des précautions lors de l'utilisation et de la manipulation de ces matériaux.

L'utilisation du produit FST contenu dans la cartouche préemballée permet de contrôler et réduire l'exposition. Une étude de surveillance reposant sur la méthode d'échantillonnage OSHA 47 MOD indique que le niveau d'exposition est très inférieur aux limites fixées par cet organisme. Le document complet est disponible sur notre site Web : [Livre blanc relatif à la surveillance du MDI dans l'uréthane.](#)

Une fois la réaction effective, la mousse est un polyuréthane solide à cellules fermées. Le produit fini est non toxique. Pour plus d'informations, voir la fiche de sécurité (FDS).

Combustion de la mousse durcie

De la fumée et des vapeurs irritantes et toxiques peuvent se dégager lors de la combustion du produit d'étanchéité en mousse durcie FST. En cas d'impossibilité d'éviter la combustion du matériau d'étanchéité, prévoir une ventilation ou une protection respiratoire appropriée contre les produits de décomposition lors des opérations de découpage au chalumeau.

SPÉCIFICATIONS DE MODÈLE

L'énoncé ci-dessous peut être inséré dans une spécification client afin de contribuer à maintenir les normes d'ingénierie et à garantir l'intégrité du travail.

Le produit d'étanchéité pour conduits doit être du produit d'étanchéité en mousse FST Polywater. Le produit d'étanchéité pour conduits doit être une mousse d'uréthane à 98 % à cellules fermées en deux parties qui réagit jusqu'à un temps de prise de 5 à 10 minutes à 21 °C. Il doit être réutilisable et permettre de sceller des conduits d'un diamètre maximum de 30 cm (12 po) avec plusieurs configurations de câble. Le produit d'étanchéité pour conduits doit être pénétrable. Il doit être capable de résister à des températures comprises entre -30 °C et 95 °C et résister aux substances chimiques telles que l'essence, les huiles, ainsi que les acides et bases dilués. Le produit d'étanchéité pour conduits ne doit pas affecter les propriétés physiques ou électriques du fil et du câble.

Le produit d'étanchéité pour conduits doit adhérer correctement sur les surfaces des conduits et des gaines de câble en présentant une résistance structurale satisfaisante. Il doit avoir une résistance à la compression de 1,00 N/mm² (145-lb) (ASTM D1621). Le produit d'étanchéité pour conduits doit être capable de supporter une pression hydrostatique de 6,7 m en continu, ou de 27 m sur une courte période. Il doit permettre de bloquer jusqu'à 0,3 bar de gaz ou de vapeur en continu. Il doit être conforme à la norme UL 94 HBF de résistance au feu. Il doit être conforme aux codes NEC relatifs aux joints pour chemins de câbles et être classé selon la norme UL 723 pour les performances en matière de fumée et de feu.

INFORMATIONS DE COMMANDE

| N° DE CAT. | DESCRIPTION DU CONDITIONNEMENT |
|-------------|---|
| FST-MINI-1 | 1 x cartouche FST de 50 ml 2 x buses de mélange (cat# MXR- 20T-10) 6 x disques en mousse 2 x paires de gants 1 x fiche d'instructions |
| FST-MINI-B6 | 6 x FST-MINI-1 |
| TOOL-50-11 | 1 x outil de distribution pour FST MINI |
| MXR-20T-10 | Lot de 10 buses de mélange pour FST MINI |

NOUS CONTACTER

+1-651-430-2270 Ligne principale | Europe, Afrique +31 10 233 0578 | e-mail : support@polywater.com

REMARQUE IMPORTANTE : Les présentes déclarations sont faites de bonne foi sur la base d'essais et d'observations que nous estimons fiables. Toutefois, l'exhaustivité et l'exactitude de ces informations ne sauraient être garanties. Il convient, avant toute utilisation, que l'utilisateur final effectue l'ensemble des évaluations nécessaires pour déterminer si le produit est adapté à l'usage prévu.

American Polywater décline expressément toutes garanties et conditions implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. La seule obligation d'American Polywater se limite au remplacement de la quantité de produit qui s'est révélée défectueuse. À l'exception du recours aux fins de remplacement, American Polywater décline toute responsabilité à l'égard des pertes, blessures corporelles ou dommages directs, indirects ou consécutifs qui résultent de l'utilisation du produit, quelle que soit la théorie juridique invoquée.

Polywater[®]
Solutions at work.